

Lignovit Color

53223ff

Покрyтие для древесины



Описание продукта

Водорастворимое кроющее покрытие для древесины на основе высококачественной акрилатной дисперсии для промышленного и профессионального применения. Высокая стойкость к погодным явлениям. Покрытие защищено от поражения плесневым грибом и синевого.

Особые свойства

Легкость в переработке, устойчивость к слипанию

Сфера применения

Для деревянных интерьерных и экстерьерных элементов, не требующих размерной точности, например, профильных досок или балконных элементов. Продукт не пригоден для прямого контакта с продовольственными товарами или кормами. Не пригоден для покрытия древесины, находящейся в постоянном контакте с землей и/или водой.

Способ нанесения

вакуумный, кистью

Подготовка основания

Влажность древесины от 12 до 15%. Подходит строганная, отшлифованная или пиленая древесина.

Структура покрытия

Яркие тона:

2x Lignovit Color 53223 ff с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.

Белый плюс пастельные тона:

1x фиксирующая грунтовка Lignovit Sperrgrund 40960
плюс 1x Lignovit Color 53223 ff mit с легкой промежуточной шлифовкой, зернистость 280.

Температура переработки и объекта

Если требуется защита от синевы (В, испытания согласно EN 152-1), разрушающих древесину грибов (Р, испытания согласно EN 113) и поражения насекомыми (Iv, испытания согласно EN 46), предварительно следует обработать грунтовочной пропиткой Lignovit Imprägniergrund 53134 (расход 200 г/м² при нормативных испытаниях, сертификат № 2/05).

Не ниже + 10 °С.

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс сушки. Избегать попадания прямых солнечных лучей (ведет к ускоренному высыханию).

Рабочий инструмент

Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза.

Разведение

Рабочий инструмент помыть водой незамедлительно после использования.

При необходимости, разбавляется водой. Продукт поставляется в готовом к применению виде.

08-09 (замещает 07-08)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-450, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Техническое описание



Продолжение

Lignovit Color 53223 ff

Время сушки (при температуре в помещении 20 °С)

От прилипания пыли спустя прибл. 30 минут
Пригодность к шлифованию спустя прибл. 3-4 ч
Пригодность к лакировке спустя прибл. 3-4 ч
Полное высыхание спустя прибл. 12 ч

Расход (на один слой)

Расход прибл. 10 м²/л или ок. 100 г/м² на нанесение.
Минимальное количество нанесения 200г/м².

Форма поставки

4 л, 18 л

Срок хранения

Минимум 1 год в оригинальной не вскрытой упаковке.

Оттенки цвета

Базовые лаки для колеровки под кроющие оттенки палитры RAL, NCS и специальные цвета посредством системы смешивания цветов ADLER **promix**:

W 30 53224

W 10 53223

Техника безопасности

Просьба соблюдать требования паспорта безопасности!